



检 验 报 告

报告编号： 2020ZHB03096

产品名称： 白色硅酸盐水泥

委托单位： 江西银杉白水泥股份有限公司

检验类别： 控制对比

江西省建材产品质量监督检验站



扫描全能王 创建

声 明

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效，报告需加盖骑缝章。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. “送样”检验样品的真实性由送样单位负责；一般情况，委托检验只对来样负责。
7. 本检验站对客户要求保密的财产负有保密义务。

检验机构地址：南昌市南莲路 160 号

检验机构监督电话：0791-85211603

检验机构业务电话：0791-85227169

检验机构传真：0791-85213061

检验机构邮编：330001

检验机构 E-mail：JXSJCZJ@163.COM




江西省建材产品质量监督检验站


检 验 报 告

报告编号： 2020ZHB03096


共2页第1页

产 品 名 称	白色硅酸盐水泥	商 标	/
委 托 单 位	江西银杉白水泥股份有限公司	产 品 等 级	32.5
生 产 单 位	江西银杉白水泥股份有限公司	检 验 类 别	按制对比
工 程 名 称	/	样 品 数 量	6kg
批 号	A-030	抽(到)样日期	2020-3-23
施 工 单 位	/	抽 样 基 数	/
监 理 单 位	/	抽(送)样人	送
检验依据	GB/T 2015-2017《白色硅酸盐水泥》、GB31893-2015《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》		
检验项目	白度, 安定性, 三氧化硫, 细度, 凝结时间, 强度, 六价铬		
检验结论	见第二页。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验报告专用章) 签发日期: 2020年4月28日 </div>		
说 明	/		


批准:



审核:



主检:




扫描全能王 创建

江西省建材产品质量监督检验站

检验报告附表

报告编号：2020ZHB03096

共2页第2页



序号	检测项目		计量单位	技术要求	检测结果						单项结论	
1	密 度		g/cm ³	/	/						...	
2	细 度	比表面积	m ² /kg	/	/						...	
		筛 余 (45 μm)	%	≤30.0	4.5						...	
3	凝结 时间	初 凝	时 : 分	≥00:45	2:24						...	
		终 凝	时 : 分	≤10:00	2:58						...	
4	安 定 性	试 饼		合 格	合 格						...	
		雷氏夹	mm	≤	/						...	
5	三 氧 化 硫		%	≤ 3.5	2.34						...	
6	白 度		%	≥ 87	90.7						...	
7	Cr ⁶⁺		(mg/kg)	≤10.00	1.52						...	
8	强 度	抗折强度	3 天	MPa	≥3.0	平均值=5.0						...
						1	4.8	2	5.2	3	5.0	...
		28 天	MPa	≥6.0	平均值=7.5						...	
					1	7.6	2	7.5	3	7.4	...	
	抗 压 强 度	3 天	MPa	≥12.0	平均值=24.2						...	
					1	24.6	2	24.3	3	24.1	...	
		28 天	MPa	≥32.5	平均值=40.2						...	
					1	40.2	2	41.2	3	39.7	...	
				4	39.8	5	39.6	6	40.5	...		
备 注		* 表示该数据超差, 予以剔除。										



扫描全能王 创建